

## Jotashield Heritage HB Fine

## جوتا شیلد هریتیج - های بیلد فاین

### نوع محصول

این محصول، یک رنگ نما با کیفیت ممتاز است که پایه آب بوده و دارای بافت ضخیم است. پایه آن اکریلیک امولسیون اصلاح شده است.

### ویژگی ها و مزایا

طراحی این محصول بالاخص برای مقاومت در مناطق سخت و خشن از لحاظ آب و هوایی خاورمیانه است. می تواند جهت زیبایی و حفاظت سطح نمای بیرونی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد که یک جلوه آنتیک و قدیمی به آن می دهد. جوتاشیلد هریتیج گلیر نیز می تواند روی آن اجرا شود تا حالت قدیمی بودن آن را بیشتر نمایان نماید.

### موارد توصیه شده مصرف

ایده آل برای دکوراسیون و حفاظت از نمای خارجی ساختمان.

### سطح اولیه

سطح سیمانی و یا گچی، بتن، انواع بلوک، پائل گچی و سطوح آماده کار.

## مشخصات محصول

طیف رنگ	لطفا به طیف رنگهای نمای خارجی جوتن مراجعه نمایید.
مواد جامد	از حجم 2% ± 63 توریک
وزن مخصوص	1,8 توریک هکت برای رنگ سفید
VOC	ISO 11890EU g/l 0

## روش اجرا

### توجه

توصیه اکید می شود که این محصول توسط یک نقاش ماهر و حرفه ای اجرا شود.

### قابلیت اجرای محصول با

کاردک، ماله (که از استیل ضد زنگ ساخته شده باشد)

### شرایط حین اجرا

دمای سطح باید حداقل 10 درجه سانتیگراد و حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم هوا باشد که لازم است در مجاورت سطح اندازه گیری شود. وجود جریان هوا در نواحی محدود یا محصور ضروری است تا نسبت به خشک شدن کامل اطمینان حاصل شود.

### نرخ انتشار در هر دست

نرخ انتشار بستگی به ضخامت رنگ اجرا شده، نوع بافت، تخلخل سطح، عيوب موجود، نما، هنر رفت رنگ طی اجرا و عوامل دیگر دارد. میانگین نرخ انتشار را می توان در سایت پروژه و با اجرای عملی تعیین نمود.

### ضخامت لایه رنگ در هر دست

ضخامت لایه رنگ متفاوت خواهد بود و به طور متوسط اندازه گیری می شود.

تینر (رقیق کننده)

ب

رقیق سازی

حداکثر 10%

تمیز کردن ابزار رنگ بوسیله

ب

### زمان خشک شدن

به طور کلی زمان خشک شدن به جریان هوا، دما، ضخامت لایه رنگ و تعداد لایه ها بستگی دارد و به همان نسبت از این عوامل تأثیر می پذیرد.

1. توصیه می شود رنگ آمیزی مجدد با همان نوع رنگی که قبلا به کار رفته انجام شود.

2. در صورت اجرا در چند لایه، زمان خشک شدن از تعداد و توالی لایه ها و همچنین کل ضخامت لایه های اجرا شده قبلی تأثیر می پذیرد.

3. سطح باید قبل از اجرای لایه بعدی کاملا خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

رطوبت نسبی (RH) 50%

نمای سطح	10 °C	23 °C	40 °C
خشک شدن (اولیه) سطح	12 h	3 h	1 h
خشک شدن کامل	24 h	5 h	3 h
خشک شدن برای اجرای لایه بعد - حداقل	24 h	5 h	3 h

## دستور العمل اجرا

### آماده سازی سطح

سطح باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هرگونه غبار، چربی، گریس، روغن و غیره باشد. هرگونه اثری از عامل های انتشار/عامل های خشک شدن باید از بین برود. سمباده کاری نرم با مواد ساینده مناسب قبل از اجرا توصیه می شود. هرگونه غبار یا ذرات کوچکی که از سمباده کاری بر جای مانده است باید زوده شود.

### سیستم پیشنهادی رنگ

#### پرایمر

پرایمر نفوذ کننده جوتاشیلد: 1 دست

#### تلپ کوت

جوتاشیلد هرینتج - های بیلد فاین: 1-2 دست

### سایر سیستم های رنگ

پرایمر نفوذکننده جوتاشیلد: 1 دست  
جوتاشیلد هرینتج - های بیلد فاین: 1 دست  
جوتاشیلد کارلست سیلک: 1 دست  
جوتاشیلد هرینتج گلنز: 1 دست

## توجه

با توجه به حوزه مصرف، سیستم های دیگر نیز می توانند پیشنهاد شوند.  
نوار چسبی که برای مانسک کردن استفاده شده باید بلافاصله بعد از اجرای تپ کوت کنده شود.  
محتویات قوطی هایی که دارای شماره Batch متفاوت هستند باید قبل از مصرف با هم ترکیب شوند.  
لطفا جهت دریافت مشاوره فنی با واحد فروش رنگ های ساختمانی تماس بگیرید.

## شرایط نگهداری

نگهداری این محصول باید طبق مقررات ملی باشد. قوطی ها باید خشک، خنک، دارای فضا جهت جریان هوا و به دور از منبع گرما و احتراق باشند. قوطی ها باید کاملاً در بسته باشند. با دقت حمل شود.

## سلامت و ایمنی

لطفاً به ملاحظات محیط زیستی و احتیاطی که روی قوطی درج شده توجه فرمایید.  
مشخصات ایمنی محصول صادر شده و موجود است.  
جزئیات بیشتر درباره ریسک های مربوط به سلامت و ایمنی و اقدامات احتیاطی جهت استفاده از این محصول در مشخصات ایمنی محصول مشخص شده است.

کمک های اولیه، به بخش 4 مراجعه شود.  
نگهداری و انبارش، به بخش 7 مراجعه شود.  
اطلاعات مربوط به حمل و نقل، به بخش 14 مراجعه شود.  
اطلاعات مربوط به مقررات، به بخش 15 مراجعه شود.

## سلب مسئولیت

اطلاعات مربوط به این سند با توجه به اطلاعات جوتن تهیه شده است و مبنای آن تست آزمایشگاهی و تجربه عملی است. محصولات جوتن بعنوان محصولات نیمه تمام شده در نظر گرفته می شوند و موارد استفاده از آن در اغلب موارد خارج از کنترل جوتن است. جوتن نمی تواند چیزی غیر از کیفیت خود محصول را تضمین کند. تغییرات جزئی در برخی محصولات ممکن است جهت تطابق با نیازهای هر منطقه ایجاد شود. جوتن این حق را برای خود محفوظ می دارد که اطلاعات ارائه شده را بدون اطلاع ثانوی تغییر دهد.

مصرف کنندگان باید همیشه جهت دریافت راهنمایی در مورد مناسب بودن این محصول با توجه به نیاز خود و روش های خاص اجرا با جوتن مشورت کنند.

در صورتیکه هر گونه اختلاف یا تناقضی در نسخه زبان های مختلف این سند مشاهده شود، نسخه انگلیسی آن (United Kingdom) مورد قبول است.

